

FX-763CTG

Lågmodulär, ej rinnande epoxipatron



A Simpson Strong-Tie® Company

Ref: FX763CTG_TDS-SE_6.2018

BESKRIVNING

FX-763CTG lågmodulär, ej rinnande epoxipatron är en tvåkomponents, fukttolerant, ej rinnande epoxi med 100 % fasta partiklar framtagen för vertikala och horisontala applikationer, och applikationer över huvudhöjd.

ALLMÄNA EGENSKAPER

VAR SKA DET ANVÄNDAS

- Som en fogtätning till höljen för FX-70® strukturella reparations- och skyddssystem
- Tätning av vertikala och horisontala sprickor, samt sprickor över huvudhöjd
- Säkra öppningar och övertäckning för appliceringar med tryckinsprutningar

PRESTANDAEGENSKAPER

- Fäster bra på de flesta konstruktionsmaterial
- Fäster på torra eller fuktiga ytor
- Utmärkt kemikalie- och nötningsmotstånd i avloppsvatten och andra industriella applikationer
- Lätt att applicera

PRODUKTDATA

Allmän beskrivning

Lågmodulär ej rinnande epoxipatron

Förpackning

600 ml dubbel patron

Färg

Blandad epoxi: Blågrön

Produktbyte

6,5 lm / 600 ml dubbel patron

Hållbarhet

2 år i oöppnad förpackning

Viskositet

Ej rinnande

Förvaring

Förvaras torrt mellan 4–35 °C



TEKNISK INFORMATION

Substrattemperatur	10°C till 20°C	21°C till 30°C	31°C till 40°C
Arbetstid	≤ 60 min	≤ 45 min	≤ 25 min

PLANERING

BEGRÄNSNINGAR

- Applicera inte på ytor under 4 °C
- Applicera inte på ytor över 32 °C
- Materialet är en fuktspärr efter härdning. Betongytor får inte uppvisa aktiv fukttransport via ångdiffusion.
- Vidhäftning och test för produktkompatibilitet måste utföras innan existerande beläggningar stryks över.
- Produkten kan missfärgas om den exponeras för direkt solljus.
- Rekommenderas inte för större externa reparationer eller applikationer som utsätts för stora termiska förändringar.
- Ska inte användas som ett strukturellt förankringslim

Observera: Denna produkt har inte utvärderats för att klara långvariga belastningar för ankarapplikationer. Kontakta S&P för mer information och rekommendationer.

FÖRBEREDELSE

YTFÖRBEREDELSE

Alla ytor måste vara hela, rena och fria från alla föroreningar som kan försämra produktfäste eller prestanda.

BLANDNING

Spridarpatroner placerade bredvid varandra ger tillförlitlig blandning och kontrollförhållande vid användning med Simpson Strong-Tie® blandningsmunstycken.

UTFÖRANDE



Tryck ut en droppe FX-763CTG i höljets låsskåra och placera FX-70®-höljet runt pålen som ska repareras.

För in fjädern i låsskåran och positionera höljet så att 460-610 mm på den oskadade delen av pålen lämnas ovanför och under det skadade området.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

För detaljerad säkerhetsinformation rekommenderar vi att läsa de befintliga säkerhetsdatablad som finns tillgängliga på www.sp-reinforcement.eu eller genom att kontakta oss på +46 31 789 41 40.

S&P:s produktutbud är till för industriell användning. Produkterna måste installeras av specialiserad personal och behöriga yrkesmän med erforderlig utbildning. Installationsinstruktionerna måste följas.

VIKTIG INFORMATION

Det är den enskilde köparens och användarens eget ansvar att avgöra om produkten är lämplig för deras respektive tillämpning. Innan produkten används ska en kvalificerad arkitektingenjör rådfrågas angående lämpligheten och användning av produkten, inklusive huruvida kapaciteten för alla strukturella byggnadselement kan påverkas av en reparation. Eftersom förhållanden på olika arbetsplatser varierar kraftigt krävs ett småskaligt lapptest för att verifiera produktens lämplighet innan fullskalig applicering. Installatören måste läsa, förstå och följa alla skriftliga instruktioner, och varningar som finns i den begränsade garantin, produktmärkning, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad och webbsidan www.sp-reinforcement.eu innan användning. För industriell användning använd enbart kvalificerade applikatorer. FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN!

S&P Reinforcement Nordic filial
Bruksvägen 3
SE - 593 75 Gunnebo
Telefon: +46 31 789 41 40
Webb: www.spnordic.se
E-post: info@spnordic.se